

WABIESIL

Silikatfarbe W

Produktbeschreibung

Hochdeckende Fassadenbeschichtung auf Silikatbasis. Quarzhaltig, extrem kreidungsstabil, hoch wasserdampfdurchlässig, für außen.

Anwendung

Kreidungsstabile Fassadenbeschichtung auf Silikatbasis mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luftschadstoffe. Besonders gut geeignet zur Renovierung von Altbauten, historischen Objekten, mineralischen Wärmedämmputzen sowie Kalksandstein-Mauerwerk, ausblühenden Natursteinen, Steinersatz und ungestrichenen Putzen.

Eigenschaften

- lösemittelfrei, umweltschonend, geruchsarm
- wetterbeständig
- hoher Regenschutz
- hoch diffusionsfähig
- CO₂ durchlässig
- gute Haftung durch Verkieselung auf mineralischen Untergründen

Untergründe

Untergründe müssen tragfähig, frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Beachten: Die hohe Alkalität der Silikatprodukte macht ein sorgfältiges Abdecken der Umgebung zwingend erforderlich.

Verarbeitung*Vorbereitung:*

Gebindeinhalt mit langsam laufendem Rührwerk gut durchmischen.

Beschichtungsaufbau:

Grundanstrich bis zu 10% mit Silikat Fixativ verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat-Fixativ verdünnen.

Bitte beachten:

Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind, Nebel, drohendem Regen oder Nachtfrost verarbeiten. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

Bei Fassadenflächen mit stärkerer Feuchtebelastung besteht ein erhöhtes Risiko der Pilz- und Algenbildung. Wir empfehlen hier Spezialprodukte mit Wirkstoffen, die das Wachstum von Pilzen und Algen zeitlich verzögern.

Auftragsverfahren:

Streichen, Rollen, Spritzen (airless). Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten.

Verarbeitungstemperatur

+8°C für Umluft und Untergrund.

Verbrauch

ca. 150-200 ml/m² pro Anstrich; genauen Verbrauch durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Trocknung und Überarbeitung

Oberflächentrocken und überstreichbar nach 12 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Regenfest nach 24 Stunden. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform

Verpackung: 15 l – ovaler Kunststoffeimer
Palette à 24 Eimer = 360 l

Farbton: Standardfarbton weiß (Base 1) oder Base 2
Werkseitig tönbar. Für die maschinelle Einfärbung mit dem Wagner COLOR-SYSTEM geeignet.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschließen und innerhalb von 12 Monaten verarbeiten.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563


35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIESIL

Silikatfarbe W

Technische Eigenschaften

Kenndaten nach DIN EN 1062:

- Glanzgrad: stumpfmatt	G3
- Trockenschichtdicke: >100 - ≤200my	E3
- Max. Korngröße: <100my	S1
- Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):	V1
- Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):	W3

Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb Klasse 2

Bindemittel: Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren

Dichte: ca. 1,51 g / cm³

Glanzgrad: stumpfmatt

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

Erfüllt die VOC-Richtlinien:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Hinweise und Empfehlungen

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutze der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall, Naturstein sofort abwaschen. Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitsrelevante Daten:

Gefahren- und Transportkennzeichnung siehe auch EG-Sicherheitsdatenblatt.

Produktcode: M-SK 01

Deklaration der Inhaltstoffe:

Kaliwasserglas, Acrylharzdispersion, mineralische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

